


# KARTA TECHNICZNA

## Folia WEWNĘTRZNA PAROSZCZELNA ALUBUTYL

*Przebadano przez:*

 **Instytut Techniki Budowlanej**



*Folia wewnętrzna – paroszczelna – całkowicie butylowana membrana wewnętrzna dodatkowo pokryta warstwą aluminium.*

*Folia do zastosowania wewnątrz budynku.*

PARAMETR	Metoda badawcza	WARTOŚĆ
Paroszczelność	EN 1931	Sd > 1200 m
Wodoszczelność	PN-EN 1027:2001	Klasa 9A
Szczelność powietrzna (współczynnik infiltracji)	PN-EN 1026:2001	a < 0,1
Przepuszczalność powietrza (600 Pa)	PN-EN 1026:2001	KLASA 4
Odporność na UV	12 miesięcy	
Zakres pracy w temperaturach	-40°C do +80°C	
Temperatura aplikacji	+5°C do +30°C	
Składowanie	24 miesiące w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0°C do 25°C , w zamkniętych magazynach	

